

ตารางเปรียบเทียบความหนาผลิตภัณฑ์



unit : mm.

Product		Thickness								
Coating Thick.		0.020	0.024	0.040	0.011	0.014	0.017	0.025	0.031	0.039
BMT	+/- Tolerance of BMT	55% Al-Zn coated steel			Zinc coated steel					
		OX AZ070	OX AZ090	BSI AZ150	NS Z080	NS Z100	SH Z120	SH Z180	SHZ220	SH Z275
0.18	0.02	0.200	0.204	0.220	0.1913	0.1941	0.1969	0.2054	0.2110	0.2187
0.21	0.02	0.230	0.234	0.250	0.2213	0.2241	0.2269	0.2354	0.2410	0.2487
0.23	0.02	0.250	0.254	0.270	0.2413	0.2441	0.2469	0.2554	0.2610	0.2687
0.26	0.02	0.280	0.284	0.300	0.2713	0.2741	0.2769	0.2854	0.2910	0.2987
0.28	0.02	0.300	0.304	0.320	0.2913	0.2941	0.2969	0.3054	0.3110	0.3187
0.32	0.02	0.350	0.344	0.360	0.3313	0.3341	0.3369	0.3454	0.3510	0.3587
0.31	0.02	0.340	0.334	0.350	0.3213	0.3241	0.3269	0.3354	0.3410	0.3487
0.35	0.02	0.380	0.374	0.400	0.3613	0.3641	0.3669	0.3754	0.3810	0.3887
0.42	0.02	0.450	0.444	0.470	0.4313	0.4341	0.4369	0.4454	0.4510	0.4587
0.45	0.03	0.480	0.474	0.500	0.4613	0.4641	0.4669	0.4754	0.4810	0.4887
0.50	0.03	0.530	0.524	0.550	0.5113	0.5141	0.5169	0.5254	0.5310	0.5387
0.60	0.03	0.630	0.624	0.650	0.6113	0.6141	0.6169	0.6254	0.6310	0.6387
0.70	0.03	0.730	0.724	0.750	0.7113	0.7141	0.7169	0.7254	0.7310	0.7387
0.75	0.03	0.780	0.774	0.800	0.7613	0.7641	0.7669	0.7754	0.7810	0.7887
0.91	0.03	0.940	0.934	0.960	0.9213	0.9241	0.9269	0.9354	0.9410	0.9487
0.95	0.03	0.980	0.974	1.000	0.9613	0.9641	0.9669	0.9754	0.9810	0.9887
1.05	0.03	1.080	1.074	1.100	1.0613	1.0641	1.0669	1.0754	1.0810	1.0887
1.15	0.03	1.180	1.174	1.200	1.1613	1.1641	1.1669	1.1754	1.1810	1.1887

หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นเป็นค่าที่ได้จากการคำนวณเท่านั้น ให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการประกันเรื่องน้ำหนักและความยาว